

ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

SAP No. 30007630 Описание на артикула X-E-444 г/м² - 1270 мм
Текстилна структура 7004131 SAERTEX®

КОНСТРУКЦИЯ НА АРТИКУЛА (в съответствие с EN 13473-1)

Слой	Ориентация на влакната	Площна маса	Толеранс	Материал
4	45 °	217 г/м ²	+/- 5,0%	Е- стъкло
3	90 °	2 г/м ²	+/- 5,0 %	Е- стъкло
2	0 °	2 г/м ²	+/- 5,0 %	Е- стъкло
1	-45 °	217 г/м ²	+/- 5,0 %	Е- стъкло
Прошивна нишка		6 г/м ²	+/- 1 г/м ²	Синтетична

Количеството на влакната по слоеве може да бъде определено индивидуално.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габарит	5,0	Посока на прошиването	Основа	Ширина (номинална)	1270 мм
Дължина на бода	3,00 мм	Общ толеранс	+/- 5,2 %	Обща площна маса	444 г/м ²

СЪХРАНЕНИЕ

За избягване на проблеми, свързани с влажността и електростатичния заряд, тъканите трябва да престоят 24 часа в производственото помещение преди преработка, независимо от условията на съхранение.

НЕЖНА-БАНАТ ЕООД
5000 Велико Търново
Дълга лъка 2
+359 894 961963
info@smoli-bg.com
www.smoli-bg.com