Технически бюлетин
CD60

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦИ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	МЕТОД
Суровина	Памук	N/A	WI 306
Форма	N/A	Случайно нарязани (смлени) влакна	N/A
Диаметър	µm	10-20 (>95%)	WI 001
Номинална дължина на влакната	мм	0.250 (250 µм)	WI 122
Типична средна дължина на влакната	мм	0.075-0.150 (75 µm -150 µм)	WI 307
Външен вид / Цвят	N/A	Бял (0-2)	WI 303
Съдържание на влага	%	5.0-9.0	WI 107
Температура на топене	°C	Не се топи (разграждането започва при > 210)	WI 309
Плътност	г/см^3	1.48-1.56	WI 300
Якост на опън в сухо състояние	cN/dtex	1.6-4.8	WI 311
Удължение при скъсване в сухо състояние	%	< 20	WI 311

Други характеристики

- Устойчив на органични разтворители.
- Устойчив на слънчева светлина.
- Устойчив на слаби алкали.
- Биоразградим.
- Поддържа горенето.

Стандартна опаковка: 20 кг/чувал, 400 кг/чувал, 20 чували/палет

Нежна-Банат ЕООД
5000 Велико Търново
Дълга лъка 2
+359 894 961963
info@smoli-bg.com
www.smoli-bg.com

Goonvean Fibres Ltd - Reg No. 04735337. Registered Office: St Stephen, St Austell, Cornwall, United Kingdom, PL26 7QF. Registered in England

Бележка : Цялата информация е предоставена добросъвестно и отразява типичните характеристики на продукта, без да представлява изрична или подразбираща се гаранция. Информацията в настоящата техническа спецификация заменя всички предходни версии и се основава на наличните данни към датата на изготвянето ѝ.